GRANCHI SRL
Loc.tà Ponte di Ferro 296 -56045 Pomarance (PI)
tel. 0588/62611-65030 – fax 0588/62631
P.IVA 01248990507 C.S.i.v.:€ 655.000,00
C.C.I.A.A di Pisa 110095 – QLP SOA nr. 2367/30/00

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

*CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:* **BINDER 0-20 V MOD HARD**

*DESIGNAZIONE :* *(UNI EN 13108-1)* **CB 20 BIN BM 50-70**

*SITO PRODUTTIVO:* LOCALITA' PONTE DIFERRO 296 POMARANCE (PI)

*DATA:* _____ *NUMERO FATTURA* _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| *N° DoP:* | **B13** | *N° DI TIPO, LOTTO O SERIE:* | **BINDER 0-20 V-H** |
| *SISTEMA DI LCO :* | **A – liv. Z** | *CERTIFICATO N°* | **0948–CPR–0057** |
| *ANNO:* | **19** | *ORGANISMO NOTIFICATO* | **TÜV Italia (0948)** |

**UNI EN 13108-1**
**Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1 : Conglomerato bituminoso prodotto a caldo**

| REQUISITI | NORMA | UM | SIGLA | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| **Contenuto dei vuoti ( Marshall 75 colpi ) :** | UNI En12697-8 | % | *VMed* | ***3.4%*** |
| - MAX 9% | Con compattazione | | | |
| - Min 3% | UNI EN12697-34 | | | |
| **Contenuto di legante :** | UNI En12697-1 | % | *Bmin* | ***Bmin 4.6*** |
| **Temperatura della miscela ( 140 – 180 °C ) :** | UNI En12697-13 | °C | | ***170*** |
| **Granulometria :** | UNI En12697-2 | | | |
| - **Passante allo staccio** | | | | |
| **20 mm** | | % | | ***100*** |
| **16 mm** | | % | | ***96*** |
| **12.5 mm** | | % | | ***84.5*** |
| **8 mm** | | % | | ***68.3*** |
| **4 mm** | | % | | ***43*** |
| **2 mm** | | % | | ***30*** |
| **0.5 mm** | | % | | ***14.7*** |
| **0.25 mm** | | % | | ***10.1*** |
| **0.063 mm** | | % | | ***7.6*** |
| **Rigidezza :** | UNI En12697-34 | *MPa* | | |
| - MAX | | | *SMax* | ***SMax7000*** |
| - min | | | *Smin* | ***Smin3600*** |
| Stabilità : | | *kN* | | |
| - MAX | | | *Smax* | ***Smax15*** |
| - min | | | *Smin* | ***Smin12.5*** |

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Granchi SRL

Firmato : Monica Granchi

*Pomarance 24/04/2024*

Firma _____